


## Özellikler

Akışkanlar	Mineral yağ Glikol Su-glikol emülsiyonları Su (0 °C ila +70 °C)
Özel Nitelikler	özellikle çok esnek Dar büküm radyüsü aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı dayanıklı 500,000 cycles impulse tested
Standart	ISO 18752-CC
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	azami sağlamlıkta dört kat Spiral Çelik Tel iç kaplama
Dış Kat	aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik MSHA standartında alev geciktirici
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık maks.	121 °C
Customs tariff number	40092100



## Ürün

Adı	Ø Takviye Kat nom. (mm)	DN*	Boyut	İnç	İç çap no m. (mm)	Dış çap no m. (mm)	Çalışma b asıncı (bar)	Kontrol ba sıncı (bar)	çatlama b asıncı (bar)	Bükme yarı çapı min. (mm)
KP 720	28.2	19	12	3/4"	19.5	30.7	420	840	1680	120
KP 725	35.4	25	16	1"	26	37.5	420	840	1680	150

DN = Nominal çap, nominal genişlik